ECOPROTECT

KRAFT VÉLIN
DE PROTECTION

MASQUAGE · SURFACES PEINTES
PROTECTION INDUSTRIELLE

Papier kraft naturel frictionné en rouleaux, conçu pour le masquage pendant les opérations de peinture et la protection temporaire des surfaces peintes.



LES ATOUTS DE LA QUALITÉ

SURFACE
Vélin lisse
Kraft naturel frictionné

GRAMMAGES
40 · 45 · 50
g/m²

PRÉSENTATION
Rouleaux
Dimensions sur étude

PROTECTION
Temporaire
Masquage et séparation

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- ✓ Masquage des zones à préserver lors des travaux de peinture ou de préparation.
- ✓ Protection temporaire de pièces et surfaces peintes pendant la manutention, le stockage ou le transport.
- ✓ Intercalaire léger contre les poussières, les salissures et les frottements superficiels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesures réalisées en atmosphère conditionnée à 23 °C et 50 % HR selon ISO 187.

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	UNITÉ	40 g/m²	45 g/m²	50 g/m²
Grammage nominal	ISO 536	g/m²	40	45	50
Brillance	TAPPI 480	%	25	25	24
Absorption eau COBB 60 Moyenne recto / verso	ISO 535	g/m²	27	27	26
Porosité BENDTSEN Moyenne travers machine	ISO 5636/3	cm³/min	155	160	190
Longueur de rupture SM / ST	ISO 1924/2	m	9400 / 5700	9500 / 5800	10100 / 5700
Allongement à la rupture SM / ST	ISO 1924/2	%	1,4 / 3,2	1,4 / 3,2	1,4 / 3,9
Indice de déchirement SM / ST / moyenne	NFQ 03011	mN·m²/g	8 / 8,9 / 8,45	8,3 / 9,6 / 8,95	9,3 / 10,1 / 9,7
Indice d'éclatement	ISO 2758	kPa·m²/g	3,8	3,9	4,1
Facteur mécanique ED	NFQ 12007	-	32	35	40
Humidité moyenne	ISO 287	%	5,9	5,9	6,4

PRÉSENTATION

Rouleaux. Largeurs, longueurs, mandrins et conditionnements selon cahier des charges.

RECOMMANDATIONS

Essai préalable conseillé sur le support peint et l'adhésif. Papier non étanche, non destiné à une protection extérieure prolongée.

AMIELPAPER
13 bis rue du Vieux Moulin - 30320 BEZOUCE - FRANCE
06 20 27 08 54 | florent@amielpaper.com | www.amielpaper.com