STARTPAPER

Papier de démarrage biodégradable*

Un support papier pour la mise à disposition de l'aliment au démarrage des poussins, à installer sur la litière.

20–40
g/m²
GAMME

DÉMARRAGE	CHOIX DU PAPIER	VERSION 40 g/m²
Présentation de l'aliment	Grammage selon l'usage	Fibres 100 % recyclées

UTILISATION EN ÉLEVAGE AVICOLE

Dérouler le papier dans les zones de démarrage prévues par le protocole d'élevage, puis répartir l'aliment. Adapter la qualité choisie aux conditions du bâtiment et au mode de distribution.

CARACTÉRISTIQUES DES QUALITÉS DOCUMENTÉES

Valeurs nominales ; minima et maxima fabricant entre parenthèses.

PROPRIÉTÉ	20 g/m² · T100RS	40 g/m² · Light 1 pli
Grammage	20 g/m² (18–22)	40 g/m² (39–41)
Épaisseur	Non renseignée	120 µm (115–125)
Résistance à la rupture **Sens longitudinal**	866 N/m [a] (693–1 040)	3 200 gr. / 50 mm [b] (3 000–3 400)
Résistance à la rupture **Sens transversal**	526 N/m [a] (420–633)	1 500 gr. / 50 mm [b] (1 400–1 650)
Crêpage	Non renseigné	7 %

[a] 20 g/m² : grammage selon UNI EN ISO 12625-6 ; rupture selon UNI EN ISO 12625-4 (bande de 15 mm). [b] 40 g/m² : essais à sec ; « gr. » est l'unité indiquée par le fabricant, méthode non précisée. Les résistances ne sont pas directement comparables entre qualités.

PRÉSENTATION

Rouleaux. Largeur, longueur et conditionnement à préciser selon la référence et le besoin.

STOCKAGE & CHOIX

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité. Autres grammages : caractéristiques à confirmer selon la qualité retenue.

* Aucune durée de biodégradation ni certification de compostabilité n'est spécifiée dans les fiches sources. Les valeurs ci-dessus concernent uniquement les deux qualités documentées.

AMIELPAPER
13 bis rue du Vieux Moulin · 30320 BEZOUCE · FRANCE
06 20 27 08 54 | florent@amielpaper.com | www.amielpaper.com