PALLETPROTECT

INTERCALAIRES ANTI-HUMIDITÉ

La protection commence à la base.



UNE FEUILLE ENTRE LA PALETTE ET LES SACS

Illustration de principe - mise en situation indicative.

BARRIÈRE PE

180 g/m²

Testliner 165 g/m² + PE 15 g/m²

Sans traitement de friction additionnel

BARRIÈRE PE + FRICTION

250 g/m²

Testliner 220 g/m² + PE 30 g/m²

Avec traitement augmentant la friction

Protection contre l'humidité au niveau de la palette. Formats et conditionnements selon votre application, après validation technique.

PALLETPROTECT

INTERCALAIRES ANTI-HUMIDITÉ

Une base testliner associée à une couche de polyéthylène pour contribuer à protéger les produits conditionnés en sacs contre l'humidité au niveau de la palette.

BARRIÈRE PE

180 g/m²

Testliner 165 g/m² + PE 15 g/m²

Sans traitement de friction additionnel

BARRIÈRE PE + FRICTION

250 g/m²

Testliner 220 g/m² + PE 30 g/m²

Avec traitement augmentant la friction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeurs cibles - non contractuelles

Propriété	Unité	180 g/m²	250 g/m²	Méthode
Grammage du support testliner	g/m²	165	220	ISO 536
Grammage du revêtement PE[1]	g/m²	15	30	ISO 536
Grammage total	**g/m²**	**180**	**250**	**ISO 536**
Épaisseur	µm	240	345	ISO 534
Teneur en humidité	%	7	7	ISO 287
Résistance à l'éclatement	kPa	420	600	ISO 2758
Résistance à la déchirure - SM	mN	1 150	2 220	ISO 1974
Résistance à la déchirure - ST	mN	1 650	2 615	ISO 1974
Rigidité à la flexion - SM	mN	N.C.	110	ISO 2493
Rigidité à la flexion - ST	mN	N.C.	45	ISO 2493
Angle de glissement	°	N.C.	35	T815
Coefficient de friction statique	-	N.C.	0,7	ISO 8295-86
Transmission de vapeur d'eau (MVTR)[2]	g/m²/24 h	7,5	N.C.	T448

[1] PE : 100 % polyéthylène basse densité (PEBD) vierge. [2] Mesure à 23 °C / 50 % HR.
SM : sens machine. ST : sens travers. N.C. : valeur non communiquée.

UTILISATION & FOURNITURE

Intercalaire de fond de palette, entre le support de manutention et la première couche de sacs. Formats, conditionnements et sens de pose à valider selon l'application.

Le traitement de friction concerne uniquement la version 250 g/m². Les valeurs de laboratoire ne garantissent pas à elles seules la stabilité d'une charge ; validation par essais dans les conditions réelles d'utilisation. Ce document ne constitue pas une déclaration d'aptitude au contact alimentaire.

Base documentaire : fiches techniques fabricant du 09/06/2023.